



**Anilin H**

| naturbelassene Leder

| *natural leather*





2121 Anilin naturell vegetabil\*



2117 Anilin H teak



2118 Anilin H brasil



2105 Anilin H cognac



2109 Anilin H weinrot



2111 Anilin H dunkelbraun



2116 Anilin H mahagoni



2101 Anilin H schwarz



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*



# Anilin H

rein anilin, vollnarbig, Stärke 1,1 bis 1,2 mm / pure aniline, full grain, strength 1,1 to 1,2 mm

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Dicke/thickness		1,1 mm - 1,2 mm
Reibechtheit/rub fastness trocken/dry nass/wet pH = 8	DIN EN ISO 11640 50 cycles 20 cycles 20 cycles	≥ 3 grey scale ≥ 3 grey scale ≥ 3 grey scale
Weiterreißkraft/tear strength	DIN 53329	≥ 20 N/mm
Lichtechtheit/light fastness	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3
Brennprüfung/flammability	DIN EN 1021 1+2	OK
Hautgröße circa/average size		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/minimum delivery		5 qm/sqm

\* Der Artikel 2121 ist rein pflanzlich gegerbt, naturbelassen und nicht gefärbt. Dementsprechend gelten die Spezifikationen für Anilin H für diesen Artikel nicht. Der Artikel ist fleckempfindlich und dunkelt durch Lichteinwirkung stark nach.

*The article 2121 is purely vegetably tanned, unspoilt and not colored. Consequently the specifications for Anilin H do not apply for this article. The article is spot delicate and grows dark strongly by action of light.*