


**Ceraterra**

| naturbelassene Leder

| *natural leather*



**13162** cotton




**33503** coral




**63508** dark green



**13496** cashmere



**33165** lobster



**53252** midnight blue



**23195** champagne



**43251** oxblood



**73006** asphalt



**23498** corn



**83513** mahogany



**93006** coal



**83502** earth



**83135** mocca



**83168** hazelnut



**83507** ebony



**83202** havana

# Ceraterra

Naturleder, Stärke 1,6 bis 1,8 mm / natural leather protected with oil and waxes, strength 1,6 to 1,8 mm

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Dicke/thickness	DIN EN ISO 2589	1,6 mm - 1,8 mm
Flächengewicht/mass per unit area	DIN EN ISO 2420	1.000 ± 200 g/m <sup>2</sup>
Reibechtheit/rub fastness trocken/dry nass/wet pH = 8	EN ISO 11640 50 cycles 20 cycles 20 cycles	≥ 4 grey scale ≥ 4 grey scale ≥ 4 grey scale
Zugfestigkeit/tensile strength Höchstzugkraft/maximum tensile force Bruchdehnung/breaking elongation	EN ISO 3376-2	≥ 80 N 30 - 70%
Dauerknickverhalten/flexion 30.000 Knickungen/flexes	EN ISO 5402	Keine Beschädigung/ no damage
Weiterreißkraft/tear strength	EN ISO 3377-2	≥ 25 N
Haftung der Zurichtung/adhesion of finish	EN ISO 11644	≥ 4 N/cm
Stichausreißkraft/stitch tear strength	EN ISO 23910	≥ 50 N
Lichtechtheit/light fastness	EN ISO 105-B06	≥ 5 blue scale
Geruchsprüfung/smelling test	VDA 270-C3	≤ 3 grade
Brennprüfung/flammability	DIN EN ISO 1021 1+2 BS 5852 source 3 California TB 117 IMO A.652 Annex 1 Part 8	OK
Hautgröße circa/average size		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/minimum delivery		5 qm/sqm

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
Swatches are no master samples. Small differences may occur.